



Liège expansé - ICB

L'AGGLOMERE DE LIEGE EXPANSE est un produit naturel, 100% végétal, issu du liège extrait au cours des opérations de nettoyage et entretien du chêne-liège.

La subéraie contribue à la séquestration annuelle d'un grand nombre de tonnes de CO₂.

La production et l'utilisation du liège maintiennent le CO₂ emprisonné pendant toute sa durée de vie, contribuant ainsi à la réduction de l'effet de serre et du réchauffement climatique.

La fabrication de l'AGGLOMERE DE LIEGE EXPANSE se fait à partir de l'expansion des grains de liège, par l'action de la vapeur d'eau, et en utilisant les propres résines du liège, sans avoir recours à des agents synthétiques, en particulier colles ou solvants.

Dans la production de chaleur pour la génération de la vapeur d'eau, les combustibles fossiles ne sont pas utilisés.

C'est la biomasse issue du processus

de fabrication qui est majoritairement utilisée, représentant environ 95% de l'énergie consommée. Les propriétés mécaniques et physiques du liège permettent d'élaborer un produit élastique, perméable à la vapeur, de longue durabilité (sans que ses propriétés soient altérées) et présentant d'excellentes caractéristiques d'isolation thermique, acoustique et d'isolation vibratoire.



Caractéristiques techniques

- | | | |
|--|---|--|
| - Densité: de 100 a 120 Kg/m ³ | - Tension a la compression: ≥ 100 Kpa | - Classe de feu - Système ETICS: B-s1,d0 |
| - Dimensions: 1000x500mm | - Perméabilité a la vapeur: 386 ng/Pa.sm ² | - Certifications: CE En13170, COV A+ e FSC |
| - Épaisseurs: de 10mm a 300mm | - Diffusion du vapeur de eau: $\mu = 7 - 14$ | - Haute élasticité |
| - Coeff. de conductivité thermique: 0,040 W/mK | - Temp. de utilisation: de -180°C a +120°C | - Durabilité, sans perdre de propriétés |
| - Ten. rupture à la flexion: de 1,4 a 2,0 Kg/Cm ² | - Classe de feu: Euroclasse E | |

Applications

- | | |
|---|---|
| - Isolation phonique | - Isolation thermique de chambres frigorifiques |
| - Isolation thermique et phonique des murs | - Isolation thermique des plafonds |
| - Isolation thermique et phonique des façades | - Isolation thermique et phonique des structures de béton |
| - Isolation thermique et phonique de toitures (plates et inclinées) | - Isolation de vibrations |

Indicateurs écologiques

- Temps de retard (en heurs par 20cm): 13
- Energie primaire très faible
- Puits de carbone (réduit l'effet de serre)
- Recyclable à 100%

Certifications



Chiffres de isolation thermique

Épaisseurs	R (en m ² k/W)	K (en W/m ² k)
20mm	0,500	2,000
25mm	0,650	1,600
30mm	0,750	1,333
40mm	1,000	1,000
50mm	1,250	0,800
60mm	1,500	0,667
80mm	2,000	0,500
100mm	2,500	0,400

Paquetage

Épaisseurs	Plaques p/paquet	m ² p/paquet	m ³ p/paquet
20mm	15	7,50	0,150
25mm	12	6,00	0,150
30mm	10	5,00	0,150
40mm	8	4,00	0,160
50mm	6	3,00	0,150
60mm	5	2,50	0,150
80mm	4	2,00	0,160
100mm	3	1,50	0,150